

Voce di capitolato Lafarge NHL 3,5

Fornitura di Calce Idraulica Naturale NHL 3,5 con punto di bianco > 92,0 L, prodotta per cottura di una marna calcarea in forni tradizionali a 1100°C tipo CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5 Lafarge, per la preparazione in cantiere di malte per muratura, intonaci e finiture per interni ed esterni. Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 459-1 2015, dovrà possedere contenuto di $\text{Ca(OH)}_2 \geq 51,0\%$, resistenza a compressione a 28 gg $\geq 5,40$ MPa e ≤ 14 MPa, $\text{SO}_3 \leq 0,90\%$. La calce idraulica naturale NHL 3,5 sarà impastata con aggregati ben lavati e a granulometria controllata, secondo dosaggi predefiniti, verificati sulla base di prove di impasto preliminari. Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.