

Voce di capitolato Tigre NHL 5

Fornitura di calce idraulica naturale NHL 5 grigia, prodotta per cottura di una marna calcarea in forni tradizionali a 1100°C tipo CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 Tigre, per la preparazione in cantiere di malte per muratura, intonaci e massetti per interni ed esterni. Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 459-1 2010, dovrà possedere contenuto di $\text{Ca(OH)}_2 \geq 19,0\%$, resistenza a compressione a 28 gg $\geq 6,20 \text{ MPa}$ e $\leq 10 \text{ MPa}$, $\text{SO}_3 \leq 1,74\%$. La calce idraulica naturale NHL 5 sarà impastata con aggregati ben lavati e a granulometria controllata, secondo dosaggi predefiniti, verificati sulla base di prove di impasto preliminari. Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.